




# 試験報告書

平成15年 8月 4日

No.152-03-A-1208

財団法人 化学物質評価研究機構



1. 依頼者 アーテック工房 株式会社 殿

2. 受付年月日 平成15年 7月10日

3. 試料名 ヘルスコート

## 4. 試験項目及び結果

試料名	ホルムアルデヒド放散量 (mg/L)		
	N=1	N=2	平均値
ヘルスコート	不検出	不検出	不検出 (0.12以下)

上記結果より、ホルムアルデヒド放散等級は「F☆☆☆☆」に相当する。

## 5. 試験方法

JIS K 5970 : 2003

## (1) 試料調整

塗布量 300g/m<sup>2</sup>

## (2) 機器条件

測定装置 JASCO 製 V-530 紫外可視分光光度計

測定波長 412nm

## (3) 室温 : 23°C

-以上-

(受付No.152-03-1-0882)

東京事業所 〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番 電話 0480-37-2601(代)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。